

Наименование	Значение
Внешний вид	Жидкость от жёлтого до красного цвета.
Вязкость при 23оС, МПа	550-750
Плотность при 23оС, г /см 3	0,85
Время высыхания, мин.	5-10
Открытое время, мин.	10-20
Диапазон рабочих температур,оС	от -40 до +105
Температура применения, оС	от +5 до +30
Условия хранения	12 месяцев при температуре от +15 до +25оС

Расход клея К–FLEX K414 (К-ФЛЕКС)

Теплоизоляция К-FLEX	Расход 1 литра клея К-FLEX K414				
Толщина стенки	9 мм	13 мм	19 мм	25 мм	32 мм
Трубки без рассечки	1350 м	500 м	300 м	220 м	180 м
Трубки с рассечкой	150 м	100 м	80 м	60 м	40 м
Пластины,рулоны	6-8 кв.м				

Упаковка клея К–FLEX K414 (К-ФЛЕКС)

Наименование	Ед. изм.литр	Количество в коробке,шт
Клей К-FLEX K414	Банка 0,22	24
Клей К-FLEX K414	Банка 0,5	20
Клей К-FLEX K414	Банка 0,8	20
Клей К-FLEX K414	Банка 2,6	6