

ПАСПОРТ № 93-1 /25

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 66 от 02.06.2025 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла					Количество шт.	
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, HB	C	Si	Mn	P	S		Cr
Фланец ГОСТ 33259-15 150-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	475	335	30,0	70	130	0,2	0,2	0,54	0,014	0,015	0,08	264
Фланец ГОСТ 33259-15 150-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	481	290	34,6	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	500
Фланец ГОСТ 33259-15 200-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	273
Фланец ГОСТ 33259-15 250-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	490	335	29,0	68	135	0,17	0,21	0,53	0,01	0,01	0,13	180
Фланец ГОСТ 33259-15 250-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	355	30,0	67	133	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	120
Фланец ГОСТ 33259-15 300-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,17	0,21	0,53	0,01	0,01	0,13	60
Фланец вр ГОСТ 33259-15 80-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	350	32,5	66	131	0,19	0,21	0,55	0,008	0,009	0,11	1050
Фланец вр ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	450	290	32,0	66	127	0,019	0,22	0,54	0,009	0,012	0,08	63

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20, сталь 09Г2С

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Сертификат соответствия: РОСС RU.32001.04. ИБФ1. ОСП28.76812 до 19.05.2028 г.

