

Паспорт № 786/1

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

№ п/п	Обозначение фланцев	DN	PN	Кол-во штук в партии	Масса, кг.	Заказчик, номер договора
1	Заглушка 1-250-1,0 ст.20 ATK 24.200.02-90	250	10	26	374,40	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
2	Заглушка 1-400-1,0 ст.20 ATK 24.200.02-90	400	10	4	164,00	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
3	Заглушка 1-500-0,6 ст.20 ATK 24.200.02-90	500	6	1	49,70	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
4	Заглушка 1-500-1,0 ст.20 ATK 24.200.02-90	500	10	3	192,00	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
5	Заглушка 1-600-1,0 ст.20 ATK 24.200.02-90	600	10	6	597,60	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
6	Фланец 100*10 (ПЭ,ПП 110)	100	10	254	725,17	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
7	Фланец 150*10 (ПЭ 160)	150	10	154	731,50	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
8	Фланец 200*10 (ПЭ 225)	200	10	183	1044,93	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
9	Фланец 400*10 (ПЭ 400)	400	10	30	525,00	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
10	Фланец 150*16 (ПЭ 180)	150	16	17	90,27	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
11	Фланец 200*16 (ПЭ 200)	200	16	44	346,72	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
12	Фланец 250*16 (ПЭ 250)	250	16	3		ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
13	Фланец 500*10 (ПЭ 450)	500	10	2	51,90	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ п/п	Марка материала	Времен. сопротивл. (Н/мм²)	Предел текучести $\sigma_{0,2}$ МПа (Н/мм²)	Относительное удлинение δ_5 , %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость КСЧ, -20° С, Дж/см²	Твердость, НВ
1	Ст. 20	512	285	30	62	106	162
2	Ст. 20	512	278	27	59	111	159
3	Ст. 20	527	273	30	56	96	162
4	Ст. 20	536	278	27	56	94	159
5	Ст. 20	509	277	30	59	89	150
6	Ст. 20	532	278	29	58	94	143
7	Ст. 20	502	277	26	58	100	158
8	Ст. 20	490	294	29	58	99	143
9	Ст. 20	527	269	30	62	104	150
10	Ст. 20	524	273	30	56	100	150
11	Ст. 20	490	270	29	58	96	143
12	Ст. 20	530	270	27	59	94	159
13	Ст. 20	532	270	29	58	91	143

Дата изготовления (поставки) 24.02.2025

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ

№ п/п	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu
1	0,23	0,21	0,5	0,011	0,016	0,16	0,29	0,19
2	0,2	0,21	0,56	0,008	0,031	0,13	0,26	0,19
3	0,23	0,3	0,65	0,005	0,01	0,16	0,23	0,17
4	0,2	0,21	0,48	0,005	0,028	0,13	0,14	0,26
5	0,19	0,27	0,55	0,008	0,013	0,12	0,17	0,16
6	0,2	0,35	0,35	0,007	0,012	0,13	0,16	0,22
7	0,19	0,2	0,65	0,007	0,021	0,12	0,25	0,26
8	0,2	0,23	0,51	0,007	0,021	0,13	0,16	0,14
9	0,19	0,33	0,47	0,011	0,034	0,12	0,29	0,17
10	0,19	0,3	0,43	0,005	0,01	0,12	0,23	0,14
11	0,2	0,2	0,35	0,007	0,021	0,13	0,16	0,14
12	0,2	0,27	0,56	0,008	0,022	0,21	0,26	0,2
13	0,2	0,2	0,53	0,007	0,021	0,21	0,16	0,22

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Продукция изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ 33259 и/или чертежами заказчика, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Контролер ОТК

06.03.2025

Руководитель предприятия

Лифанов Е.Ю.
расшифровка подписи

06.03.2025
(год, месяц, число)