

Диаметр труб Днар., мм	Толщина стенки s, мм	Вес 1 пог.м, кг	Диаметр труб Днар., мм	Толщина стенки s, мм	Вес 1 пог.м, кг	Диаметр труб Днар., мм	Толщина стенки s, мм	Вес 1 пог.м, кг
Газопроводная полиэтиленовая труба ПНД ПЭ 80 SDR 9 , max рабочее давление 1,00 МПа			Газопроводная полиэтиленовая труба ПНД ПЭ 80 SDR 11, max рабочее давление 0,60 МПа			Газопроводная полиэтиленовая труба ПНД ПЭ 80 SDR 13,6, max рабочее давление 0,60 МПа		
20	3	0,16	20	2,3	0,13			
25	3	0,21	25	2,3	0,17			
32	3,6	0,33	32	3	0,28	32	2,4	0,23
40	4,5	0,51	40	3,7	0,43	40	3	0,35
50	5,6	0,79	50	4,6	0,66	50	3,7	0,55
63	7,1	1,25	63	5,8	1,05	63	4,7	0,87
75	8,4	1,76	75	6,8	1,46	75	5,6	1,23
90	10,1	2,54	90	8,2	2,12	90	6,7	1,76
110	12,3	3,78	110	10	3,14	110	8,1	2,61
125	14	4,87	125	11,4	4,08	125	9,2	3,37
140	15,7	6,12	140	12,7	5,08	140	10,3	4,22
160	17,9	7,97	160	14,6	6,67	160	11,8	5,5
180	20,1	10,1	180	16,4	8,43	180	13,3	6,98
200	22,4	12,5	200	18,2	10,4	200	14,7	8,56
225	25,2	15,8	225	20,5	13,2	225	16,6	10,9
250	27,9	19,4	250	22,7	16,2	250	18,4	13,4
280	31,3	24,4	280	25,4	20,3	280	20,6	16,8
315	35,2	30,8	315	28,6	25,7	315	23,2	21,3
355	39,7	39,2	355	32,2	32,6	355	26,1	27
400	44,7	49,6	400	36,3	41,4	400	29,4	34,2
450	50,3	62,9	450	40,9	52,4	450	33,1	43,3
500	55,8	77,5	500	45,4	64,7	500	36,8	53,5
Газопроводная полиэтиленовая труба ПНД ПЭ 80 SDR 17, max рабочее давление 0,30 МПа			Газопроводная полиэтиленовая труба ПНД ПЭ 80 SDR 17,6, max рабочее давление 0,30 МПа					
40	2,4	0,29	40	2,3	0,28			
50	3	0,45	50	2,9	0,44			
63	3,8	0,72	63	3,6	0,68			
75	4,5	1,01	75	4,3	0,97			
90	5,4	1,45	90	5,2	1,4			
110	6,6	2,16	110	6,3	2,07			
125	7,4	2,75	125	7,1	2,66			
140	8,3	3,46	140	8	3,33			
160	9,5	4,51	160	9,1	4,35			
180	10,7	5,71	180	10,3	5,52			
200	11,9	7,04	200	11,4	6,78			
225	13,4	8,94	225	12,8	8,55			
250	14,8	11	250	14,2	10,6			
280	16,6	13,8	280	15,9	13,2			
315	18,7	17,4	315	17,9	16,7			
355	21,1	22,2	355	20,1	21,2			
400	23,7	28	400	22,7	26,9			
450	26,7	35,5	450	25,5	34			
500	29,7	43,9	500	28,3	42			