

Изготовитель
ОАО «КЗТШ»
222160, г. Жодино, ул. Кузнечная, 26
Республика Беларусь

Дилер/ Продавец
ООО «ДетельХорс»
214012, Смоленская обл.,
г. Смоленск, ул. Кашена, дом 156, офис 25
Российская Федерация

СЕРТИФИКАТ № 30/2 от 10.03.2025 г.

Наименование товара	Кол-во	Материал	№ плавки
80-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015	1320	Сталь 20	318124
250-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015	180	Сталь 20	318910
125-16-11-1-В ГОСТ 33259-2015	504	Сталь 20	317005
200-16-11-1-В ГОСТ 33259-2015	63	09Г2С	316515
65-16-11-1-В ГОСТ 33259-2015	273	09Г2С	37402
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	

Химический состав материала, %

№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Al	Cr
318124	0,20	0,19	0,55	0,009	0,019	0,022	0,25
318910	0,20	0,21	0,55	0,004	0,014	0,029	0,12
314005	0,19	0,22	0,52	0,009	0,012	0,023	0,11
316515	0,10	0,54	1,54	0,008	0,015	0,030	0,14
37402	0,11	0,41	1,56	0,007	0,006	0,030	0,20
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,

Механические свойства

№ плавки	Предел прочности при растяжении, (Qb, N/mm ²)	Предел текучести при растяжении, (Qb, N/mm ²)	Относительное удлинение, (QS, %)	Ударная вязкость, (Tv, Дж/см ²)
318124	455	320	34	
318910	485	340	28	
314005	455	325	33,2	
316515	535	345	29	
37402	520	390	33	

Нач. цеха Филатов С.В.

ОТ Мельников И.И.