

Общество с ограниченной ответственностью
"Строй-Универсал"



ПАСПОРТ № 93-2 /25

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 69 от 03.06.2025 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла						Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, НВ	C	Si	Mn	P	S	Cr		
Фланец ГОСТ 33259-15 200-25-01-1-В-ст20-IV	2,5	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	156	
Фланец ер ГОСТ 33259-15 125-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	315	32,0	67	133	0,18	0,22	0,53	0,008	0,007	0,12	378	
Фланец ер ГОСТ 33259-15 150-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	340	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	1350	
Фланец ер ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	450	290	32,0	66	127	0,019	0,22	0,54	0,009	0,012	0,08	252	
Фланец ер ГОСТ 33259-15 80-40-11-1-В-ст20-IV	4,0	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,2	0,54	0,007	0,011	0,08	175	

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.
Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15
Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15
Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15
Материал фланцев – сталь 20 , сталь 09Г2С
Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70
Сертификат соответствия: РОСС RU.32001.04. ИБФ1. ОСП28.76812 до 19.05.2028 г.

