

ПАСПОРТ № 61 /25

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 37 от 28.03.2025 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, HB	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 50-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	481	350	32,5	66	128	0,2	0,18	0,52	0,007	0,01	0,06	770
Фланец ер ГОСТ 33259-15 50-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	480	340	38,5	68	137	0,2	0,21	0,57	0,009	0,009	0,1	1239
Фланец ер ГОСТ 33259-15 65-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	490	320	36,0	66	131	0,2	0,22	0,49	0,007	0,004	0,07	1911
Фланец ер ГОСТ 33259-15 100-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	350	30,2	68	131	0,19	0,21	0,55	0,008	0,009	0,11	1200
Фланец ер ГОСТ 33259-15 50-40-11-1-В-ст20-IV	4,0	Сталь 20	455	285	28,0	60	127	0,18	0,21	0,55	0,013	0,015	0,1	295
Фланец ер ГОСТ 33259-15 65-40-11-1-В-ст20-IV	4,0	Сталь 20	490	315	34,0	64	135	0,19	0,23	0,53	0,005	0,012	0,1	78
Фланец ер ГОСТ 33259-15 80-40-11-1-В-ст20-IV	4,0	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,2	0,54	0,007	0,011	0,08	350
Фланец ер ГОСТ33259-15 15-16-11-1-В-ст09Г2С-IV	1,6	Сталь 09Г2С	500	330	37,0	80	143	0,1	0,61	1,34	0,012	0,04	0,04	58

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20 , сталь 09Г2С

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Получатель (заказчик) ООО "Строй-Универсал"

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР032 020.02 00431 действительна до 28.03.2027 г.

