

Общество с ограниченной ответственностью
"Строй-Универсал"

STROY UNIVERSAL

ПАСПОРТ № 93 /25

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 65 от 02.06.2025 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, НВ	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 125-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	355	30,0	68	133	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	270
Фланец ГОСТ 33259-15 150-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	481	290	34,6	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	250
Фланец ГОСТ 33259-15 200-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	273
Фланец ГОСТ 33259-15 250-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	355	30,0	67	133	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	60
Фланец ГОСТ 33259-15 300-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	275	360	25,5	69	137	0,18	0,23	0,54	0,008	0,008	0,09	120
Фланец ГОСТ 33259-15 500-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	495	335	33,0	69	139	0,2	0,22	0,52	0,011		0,015	34
Фланец ГОСТ 33259-15 500-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	495	335	33,0	66	130	0,2	0,22	0,52	0,011	0,015	0,015	16
Фланец ГОСТ 33259-15 600-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	495	335	33,0	70	135	0,2	0,22	0,52	0,011		0,015	24
Фланец ер ГОСТ 33259-15 50-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	480	340	38,5	68	137	0,2	0,21	0,57	0,009	0,009	0,1	826
Фланец ер ГОСТ 33259-15 80-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	350	32,5	66	131	0,19	0,21	0,55	0,008	0,009	0,11	420
Фланец ер ГОСТ 33259-15 100-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	350	30,2	68	131	0,19	0,21	0,55	0,008	0,009	0,11	400
Фланец ер ГОСТ 33259-15 125-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	315	32,0	67	133	0,18	0,22	0,53	0,008	0,007	0,12	126
Фланец ер ГОСТ 33259-15 100-40-11-1-B-ст20-IV	4,0	Сталь 20	490	330		70	135	0,21	0,24	0,53	0,01	0,011	0,014	120

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20 , сталь 09Г2С

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Сертификат соответствия: РОСС RU.32001.04. ИБФ1. ОСП28.76812 до 19.05.2028 г.

