



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75
Для проверки подлинности паспорта
вы можете написать на почту sert@utd74.ru



Сертификат соответствия № РОСС RU.АД80.К 00045 от 09.02.2024 г. по 09.02.2027 г., выдан ООО "КЦ Перспектива"
Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО "Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ ОГН1.RU.1416.K00382 от 25.03.2024 г. по 24.03.2027 г., выдан ООО "КЦ Перспектива"

Паспорт № 460 выдан 06 февраля 2025 г.

Заказчик: ООО "ЦИКРОН"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _и , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _и , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства						Кол-во, шт	Масса, кг	
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²				
											KCU -40°C	KCV -5°C			KCU -60°C
1	Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,1	5,8	9,2	8,7	2024-95/69	445	269	24,3	67	85	68	-	240	528
2	Тройник П 108х4-76х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,8	6,5	10,2	9,8	2024-95/29	447	265	23,4	66	86	68	-	240	528
3	Тройник П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,4	8	12,6	12	2023-124/1 ₉	447	265	23,6	67	85	68	-	600	480
4	Тройник П 1-21,3х2-20 ГОСТ 17376-2001	16,3	15,6	24,5	23,4	461/1	439	264	24	69	85	67	-	200	15
5	Тройник П 1-26,9х2-20 ГОСТ 17376-2001	12,7	12,1	19,1	18,2	2023-105/8	441	265	23,6	68	86	67	-	325	74,75

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плашки	Изготовитель
1	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN 10204-3.1 / 4-0267 /	240488	311971	ОАО "Белорусский металлургический завод"
2	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN 10204-3.1 / 4-0267 /	240488	311971	ОАО "Белорусский металлургический завод"
3	Труба 76х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № АК - 561957/08	111180	2R9460	АО "Первоуральский новотрубный завод"
4	Труба 21х2,5 ст.20 ГОСТ 8734-75	Серт. АК-197787/09	Б681	813483	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
5	Труба 27х2,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-75	Серт. № 1008167/14	Б1471	31079	АО "Первоуральский новотрубный завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора
Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск



ООО «Цикрон»
454081 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.1-а

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Покрытие цинковое гальваническое для защиты от коррозии и старения
ГОСТ 9.301-86

Дата 14.02.2025 г.

Заказчик: ООО «УралТрубоДеталь»

Детали:

Тройник П 1-21,3х2-20 ГОСТ 17376-2001 -200 шт

Тройник П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001 – 600 шт

Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001 – 240 шт

Тройник П 108х4-76х4-20 ГОСТ 17376-2001 – 240 шт

Тройник П 1-26,9х2-20 ГОСТ 17376-2001 – 190 шт

Наименование показателей	Норма ГОСТ 9.301-86	Фактически. Соответствие ГОСТ 9.301-86
1. Внешний вид	Цвет цинкового покрытия с хромированием светло-серый с голубоватым оттенком.	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
2. Толщина		9 мкм
3. Прочность сцепления	Отсутствие отслаивания при нанесении сетки царапин	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
4. Защитные свойства	При испытании раствором уксуснокислого свинца не должно появляться сплошное тёмное пятно по истечении пяти минут	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

Примечание:

Покрытие предназначено для защиты от коррозии и старения изделий из стали. Покрытие производится из цинкатного электролита цинкования.

Принял технолог _____

Анализ произвел _____

Заключение ОТК: покрытие соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

КОПИЯ
ВЕРНА



ООО «Цикрон»
454081 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.1-а

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Покрытие цинковое гальваническое для защиты от коррозии и старения
ГОСТ 9.301-86

Дата 14.02.2025 г.

Заказчик: ООО «УралТрубоДеталь»

Детали:

ТОЦ ПЦГ П 1-26,9х2-20 ГОСТ 17376-2001 — 135 шт

Наименование показателей	Норма ГОСТ 9.301-86	Фактически. Соответствие ГОСТ 9.301-86
1. Внешний вид	Цвет цинкового покрытия с хроматированием светло-серый с голубоватым оттенком.	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
2. Толщина		9 мкм
3. Прочность сцепления	Отсутствие отслаивания при нанесении сетки царапин	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
4. Защитные свойства	При испытании раствором уксуснокислого свинца не должно появляться сплошное тёмное пятно по истечении пяти минут	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

Примечание:

Покрытие предназначено для защиты от коррозии и старения изделий из стали. Покрытие производится из цинкатного электролита цинкования.

Принял технолог _____

Анализ произвел _____

Заключение ОТК: покрытие соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

